

ParaPost XP System

No-Ox Precious Alloy / G-Post Precious Alloy

Cast-To Gold Posts

Intended use:

Posts are intended to be cemented into the root canal of a tooth to stabilize and support a restoration.

Casting Technique – Direct and Indirect

1. After endodontic therapy has been completed, prepare tooth for restoration as if pulp were intact. The preparation should include at least 1.5 mm of sound tooth structure all around the circumference of the preparation, apical to the core, for desired ferrule effect. If that amount of tooth structure is not available, it should be created by periodontal crown lengthening and/or orthodontic extrusion.

2. Use a radiograph to determine the appropriate diameter and depth of post space preparation. Keep in mind that sufficient root wall thickness must be maintained (1 mm minimum) to prevent perforation or weakening of root walls, and at least 4-5 mm of gutta-percha must be left intact to protect the post space.

3. Remove gutta-percha to preplanned depth with a Gates-Glidden drill, Peeso reamer and/or hot instrument. Radiographic verification is recommended. If the canal has been obturated with a silver cone, remove it and reseal with Gutta-Percha before preparing the post space.

4. To begin paralleling the post space, select the ParaPost Drill which corresponds to the last Gates-Glidden drill used in Step 3 (Fig. A). To help maintain the preplanned depth of the post space, ParaPost Drills have been premarked to identify depths of 7, 9 and 11 mm from the apical end of the drill. ParaPost Drills can be used either manually with the Universal Hand Driver or with a slow-speed contra-angle (750-1000 rpm). When a contra-angle is used, the drill must be kept in continuous clockwise rotation until it has been completely removed from the tooth. This will minimize the possibility of the drill seizing in the post space. Remove all weakened or unsupported tooth structure. Remove any tooth debris from canal by irrigating post space with water spray.

5. Sequentially step up to the next larger ParaPost Drill until the previously determined diameter and depth are achieved. 6. Use a cylindrical diamond or carbide bur to prepare an anti-rotational box without undercuts.

Direct Only

7. Place into the prepared post space either a ParaPost Burnout Post or a ParaPost No-Ox Alloy / G-Post Alloy Cast-To Gold Post, that corresponds to the largest ParaPost Drill used to pre-

pare the post space. If necessary, shorten the Burnout Post or No-Ox / G-Post Alloy Cast-To Gold Post from the apical end.

8. Build up the core pattern with a pattern resin.

9. Remove the post/core pattern from the tooth.

10. Insert the corresponding ParaPost Temporary Post into the prepared post space. If necessary, shorten from the apical end. Fabricate a provisional crown with self-curing resin. To preserve the integrity of the post space, apply temporary cement ONLY to the margins of the crown; DO NOT PLACE any cement into the post space or on the post.

11. Sprue, invest and cast. A. When using a ParaPost Burnout Post, cast with any dental alloy. B. When casting to a ParaPost No-Ox Alloy / G-Post Alloy Cast-To Gold Post, use any dental alloy with a casting temperature no higher than 2500°F (1370°C).

CAUTION: DO NOT USE gypsum-bonded investment materials or those containing chloride, as they will make the prefabricated post brittle. Suggested investment materials include: Ceramigold, WM80, Ceramgold 2, Cristobalite Inlay, Hi-Temp, Cristobalite Model, Hi-Temp 2, Hydrovest, Chrome Investment X20.

12. Finish and cement the cast post and core.

13. To prepare for cementation, clean and rinse the canal and dry with paper points. Use the dental cement of your choice according to the manufacturer's instructions.

14. Use a Lentulo spiral to coat the walls of the post space with cement.

15. Coat the post shaft with cement and slowly insert the post to full depth, allowing excess cement to vent.

16. In order to obtain maximum retention to crown, DO NOT POLISH the core. Fabricate the final restoration. After the cement has set, remove any excess before completing the core and fabricating the final restoration.

Indirect Only

7. Place into the prepared post space the ParaPost Impression Post corresponding to the last drill used. If necessary, adjust the length of the Impression Post so the post does not contact the impression tray.

8. Take an impression with an elastomeric impression material (e.g. Affinis). Make sure the anti-rotational box is filled with impression material. NOTE: To ensure retention of the post in the impression material when using Hydrocolloid, form a nail head on the top of the Impression Post by pressing on the head with a hot instrument. DO NOT ALTER the plastic Impression Post when using silicone or rubber-based impression material.

9. Insert the corresponding ParaPost Temporary Post into the prepared post space. If necessary, shorten from the apical end. Fabricate a provisional crown. To preserve the integrity of the post space, apply temporary cement ONLY to the margins of the crown; DO NOT PLACE any cement into the post space or on the post.

10. Pour a model and fabricate a precision removable die using the Pindex® or Accutrac® System.

11. Place the corresponding ParaPost Burnout Post or ParaPost Precious No-Ox Alloy / G-Post Alloy Cast-To Gold Post into the post space of the model. If the No-Ox / G-Alloy Cast-To Gold Post does not readily fit the post space in the die, carefully ream the post space with the corresponding ParaPost Drill in the Universal Hand Driver. If necessary, shorten the Burnout Post or No-Ox Alloy / G-Post Alloy Cast-To Gold Post from the coronal end.

12. Complete the core pattern.

13. Carefully remove the post/core pattern.

14. Sprue, invest and cast. A. When using a plastic ParaPost Burnout Post, cast with any alloy. B. When casting to a ParaPost No-Ox Alloy / G-Post Alloy Cast-To Gold Post, use any dental alloy with a casting temperature higher than 2500°F (1370°C). **CAUTION:** DO NOT USE gypsum-bonded investment materials or those containing chloride, as they will make the prefabricated post brittle. Suggested investment materials include: Ceramigold, WM80, Ceramgold 2, Cristobalite Inlay, Hi-Temp, Cristobalite Model, Hi-Temp 2, Hydrovest, Chrome Investment X20.

15. Finish and cement the cast post core.

16. To prepare for cementation, clean and rinse the canal and dry with Paper Points. Use the dental cement of your choice according to the manufacturer's instructions.

17. Use a Lentulo spiral to coat the walls of the post space with cement.

18. Coat the post shaft with cement and slowly insert the post to full depth, allowing excess cement to vent.

19. In order to obtain maximum retention to crown, DO NOT POLISH the casting. After the cement has set, remove any excess before completing the core and fabricate the final restoration.

Cleaning and Sterilization

Drills: Prior to each use, remove debris ultrasonically or by hand scrubbing with a brush; thoroughly rinse and dry. Place drills, with a sterilization indicator, into an autoclave bag and seal. Sterilize in autoclave at 132°C for 12 min. Sterilizing bags should not touch the walls of the autoclave. Once the sterilization monitor indicates that sterilization was achieved, place autoclave bag, with the drills inside, in storage until ready for use. To decontaminate, soak in a 70% isopropyl alcohol solution for 10 min.

Posts: Prior to each use, place posts, with a sterilization indicator, into an autoclave bag and seal. Sterilize in an autoclave at 130-135 degrees C for 12-15 min, following standard procedures.

Universal Hand Driver: Prior to each use, remove debris ultrasonically or by hand scrubbing with a brush. Sterilize by autoclave or chemical vapour sterilization.

Warning Notice: DO NOT BEND POSTS.

ParaPost XP System

No-Ox Legierung / G-Post Legierung

Angussfähige Edelmetallstifte

Vorgehensweise Verwendung:

Posts sind dazu bestimmt in den Wurzelkanal eines Zahnes zementiert zu werden, um zu stabilisieren und die Restauration zu unterstützen.

Gegossener Stiftaufbau - Direkte und Indirekte Technik

1. Nach Beendigung der Wurzelbehandlung wird der Zahn so präpariert, als ob er noch vital wäre. Um eine hinreichende Stabilisierung der Wurzel gegen Frakturen sicherzustellen, empfiehlt es sich die Präparationsgrenze so zu legen, daß mindestens 1,5 mm gesunde Zahnsubstanz in die umschließende Krone hineinragt und somit den Wurzelstift zirkular umfasst. Wenn hierfür nicht genügend gesundes Dentin zur Verfügung steht, sollte die klinische Krone entweder durch Parodontalchirurgie oder durch kieferorthopädische Extrusion verlängert werden.

2. Anhand des Röntgenbildes wird der passende Durchmesser und die Länge des Stiftes bestimmt. Es ist wichtig, dass eine ausreichende Wandstärke erhalten bleibt (mindestens 1 mm), um eine Perforation oder Schwächung der Wurzel zu vermeiden. Mindestens 4-5 mm Guttaepercha sollen erhalten bleiben, um den apikalen Verschlüpf zu schützen.

3. Mit einem flammenförmigen Bohrer, einem Peeso Reamer und/oder ein vorgewärmedes Instrument wird die Guttaepercha-Wurzelfüllung bis zur gewünschten Tiefe entfernt. Eine Röntgenkontrolle wird empfohlen. Falls der Kanal mit einem Silberstift gefüllt war, ist dieser zu entfernen und mit Guttaepercha wieder zu verschließen, bevor der Stiftkanal präpariert wird.

4. Anschließend wird mit demjenigen ParaPost Bohrer, der in der Größe dem in Punkt 3 genannten flammenförmigen Bohrer entspricht (s. Tabelle annähernde Größenvergleiche, Abb. A). Um das Einhalten der gewünschten Bohrtiefe zu erleichtern, haben alle ParaPost Bohrer in 7, 9 und 11 mm, von der apikalen Bohrspitze aus gemessen, eine zusätzliche Markierung. Die Aufbereitung des Kanals kann entweder manuell mit dem Uni-

versalschraubenschlüssel oder maschinell mit einem Reduzierwinkelstück erfolgen (750-1000 rpm). Wird ein Reduzierwinkelstück verwendet, so muß der Bohrer während des gesamten Bohrvorganges kontinuierlich im Uhrzeigersinn laufen. Dadurch besteht keine Gefahr, dass sich der Bohrer feststellt. Geschwärzte oder nicht abgestützte Zahnsubstanz ist zu entfernen. Den Wurzelstiftkanal durch Spülung von Dentinspänen säubern.

5. Bis zum Erreichen des endgültigen Kanaldurchmessers werden sukzessive größere ParaPost Bohrer verwendet.

6. Mit einem zylindrischen Diamant- oder Hartmetallbohrer wird der Anti-Rotationskasten präpariert.

Nur Direkte Technik

7. Entweder einen ParaPost Ausbrennstift, einen ParaPost (No-Ox Legierung) angussfähigen Edelmetallstift oder einen ParaPost (G-Post Legierung) angussfähigen Edelmetallstift in den vorbereiteten Stiftkanal platzieren. Dies muss mit der Größe des zuletzt verwendeten ParaPost Bohrs übereinstimmen. Bei Bedarf den Wurzelstift am apikalen Ende kürzen.

8. Den Stiftaufbau mit einem geeigneten Autopolymerisat fertigstellen.

9. Den Aufbau mit Wurzelstift vom Zahn entfernen.

10. Der passende ParaPost Aluminium Temporär Wurzelstift wird in den Kanal eingebracht. Bei Bedarf am apikalen Ende kürzen. Die provisorische Krone wird mit einem Autopolymerisat hergestellt. Um den Wurzelstiftkanal nicht zu beschädigen, wird die Krone nur am Kronenrand mit provisoriischem Zement befestigt. Keinen Zement an den Wurzelstift oder in den Kanal bringen!

11. Anstreifen, einbetten und gießen. A. Bei Verwendung eines ParaPost Ausbrennstiftes kann jede Dentaleggerie eingesetzt werden. B. Wenn ein ParaPost (No-Ox Legierung oder G-Post Legierung) angussfähiger Edelmetallstift angegeben wird, kann jede Legierung mit einer Gießtemperatur nicht höher als 1370°C(2500°F) eingesetzt werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine gipsgebundenen Einbettmassen oder solche, die chloridhaltig sind. Sie verursachen eine brüchige Legierung des Wurzelstiftes. Empfohlene Einbettmassen z. B.: Ceramigold, WM 80, Ceramingold 2, Cristobalit Inlay, Hi-

Temp, Cristobalit Model, Hi-Temp 2, Hydrovest, Chrome Investment X20.

12. Der gegossene Stiftaufbau wird ausgearbeitet und zementiert.

13. Zur Vorbereitung der Zementierung den Kanal reinigen, ausspülen und mit Papier spitzen trocknen. Verwenden Sie einen Zement Ihrer Wahl entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

14. Mit einem Lentulo spiral zu Wurzelfüllungen in den Wurzelkanal eintrocknen, bis die Kanalwand benetzt sind.

15. Den Stift des Stiftes mit Zement bestreichen. Den Stift langsam in den Kanal einbringen, so daß der Zementüberschuß abfließen kann, bis der Stift komplett sitzt.

16. Um ein Höchstmaß an Retention an der Krone zu erreichen, ist der Aufbau nicht zu polieren. Anschließend die endgültige Versorgung fertig stellen. Nach dem Abbinden werden Zementüberschüsse entfernt, dann wird der Stumpf aufgebaut und die Versorgung fertig gestellt.

Nur Indirekte Technik

7. Ein ParaPost Abdruckstift in der Größe des zuletzt verwendeten Bohrers im präparierten Bohrkanal platzieren. Bei Bedarf die Stelle des Abdruckstiftes korrigieren, damit dieser nicht den Abformloßfeld berührt.

8. Die Abformung wird mit einem elastomerischen Abformmaterial (z. B. Affinis) genommen. Der Anti-Rotationskasten wird ständig mit Abformmaterial aufgefüllt. Hinweis: Bei Verwendung von Hydrokollod-Abformmassen ist das Ende des Abdruckstiftes zur besseren Retention aufzupolieren. Ein Stiftendes wird auf ein heißes Instrument gepresst. Verändern Sie keine Abformstifte bei der Anwendung von Silikonen oder anderen gummielastischen Abformmaterialien.

9. Der passende ParaPost Aluminium Temporär Wurzelstift wird in den Kanal eingebracht. Bei Bedarf am apikalen Ende kürzen. Die provisorische Krone wird mit einem Autopolymerisat hergestellt. Um den Wurzelstiftkanal nicht zu beschädigen, wird die Krone nur am Kronenrand mit provisoriischem Zement befestigt. Keinen Zement an den Wurzelstift oder in den Kanal bringen!

10. Vom Abdruck wird ein Präzisions-Sägemodell mit Hilfe von Pindex® oder dem Accutrac® System erstellt.

11. Der passende ParaPost Ausbrennstift, ParaPost (No-Ox Legierung) angußfähige Edelmetallstift oder ParaPost (G-Post Legierung) angußfähige Edelmetallstift wird in den Wurzelkanal des Modells eingebracht. Sollten die angußfähigen Goldstifte (No-Ox oder G-Post) nicht einwandfrei in den Gipskanal eingesetzt werden können, kann mit dem entsprechenden ParaPost Bohrer der Kanal vorsichtig nachgearbeitet werden.

12. Fertigstellung des Stumpfaußbaus.

13. Vorsichtiges Entfernen des Aufbaus mit Wurzelstift.

14. Anstiften, einbetten und gießen. A. Bei Verwendung eines aus Kunststoff bestehenden ParaPost Ausbrennstiftes kann jede Legierung eingesetzt werden. B. Wenn ein ParaPost (No-Ox Legierung oder G-Post Legierung) angußfähiger Edelmetallstift angegossen wird, kann jede Legierung mit einer Gließtemperatur nicht höher als 1370°C (2500°F) eingesetzt werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine gipsgebundenen Einbettmassen oder solche, die chlорidhaltig sind. Sie verursachen eine

brüchige Legierung des Wurzelstiftes. Empfohlene Einbettmassen z. B.: Ceramgold, WM 80, Ceramgold 2, Cristobalt Inlay, Hi-Temp, Cristobalt Model, Hi-Temp 2, Hydrovest, Chrome Investment X20.

15. Der gegossene Stiftaufbau wird ausgearbeitet und zeimentiert.

16. Zur Vorbereitung der Zementierung den Kanal reinigen, ausspülen und mit Papier spitzen trocknen. Verwenden Sie einen Zement Ihrer Wahl entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

17. Mit einem Lento Lutolo®füllerzylinder in den Wurzelkanal eintröpfeln, bis die Kanalwand benetzt sind.

18. Den Schaft des Stiftes mit Zement bestreichen. Den Stift langsam in den Kanal einbringen, so daß der Zementüberschuss abfließen kann, bis der Stift komplett sitzt.

19. Um ein Höchstmaß an Retention zur Krone zu erreichen, ist der Aufbau nicht zu polieren. Anschließend die endgültige Versorgung fertig stellen. Nach dem Abbinden werden Zementüberschüsse entfernt, dann wird der Stumpf aufgebaut und die

Versorgung fertig gestellt.

Reinigung und Sterilisation:

Bohrer: Vor jeder Anwendung Bohrspäne mit Ultraschall oder mit einer Bürste entfernen. Gründlich absprühen und trocken. Bohrer in einen Sterilisationsbeutel mit Indikator geben und verschließen. Im Autoklav bei 132°C 12 min lang sterilisieren. Die Sterilisationsbeutel dürfen nicht mit den Wänden der Autoklav in Berührung kommen. Nachdem der Indikator die Sterilisation bestätigt, den Sterilisationsbeutel mit den darin enthaltenen Bohrern bis zum nächsten Gebrauch aufbewahren. Zur Desinfektion den Bohrer 10 min lang in 70% Isopropylalkohol Lösung einweichen.

Wurzelstifte: Vor jeder Anwendung Stifte durch Autoklav gemäß Herstellerangaben sterilisieren.

Universal Handschrauber: Vor jeder Anwendung Verunreinigungen mit Ultraschall oder mit einer weichen Bürste entfernen. Sterilisierbar durch Auto- oder Chemikav.

Warnhinweis: STIFTE NICHT BIEGEN.

ParaPost XP System

No-Ox Precious Alloy / G-Post Precious Alloy

Cast-To Gold Posts

Avsedd användning:

Post är avsett att cementeras i rotkanalen dels för att stabilisera tanden men också för att ge stöd åt restaurerationen.

Gjutteknik - direkt och indirekt

1. Efter avslutat endodontontbehandling skall tanden prepareras som om pulpan varit vital. För att förhindra rotfrakter, rekommenderas det att i minst 1,5 mm intakt tandsubstans skall finnas runt omkring preparationsområdet som cirkulärt omsluter rotstiftet. Om tillräcklig tandsubstans inte är tillgänglig, kan den skapas med hjälp av parodontal kronflörlängning och/eller ortodontisk extrusion.

2. Använd röntgen för bestämma lämplig diameter och djup för stiftpreparation. Kom ihåg att tillräcklig rotväggstjocklek måste bibehållas (minst 1 mm) för att undvika perforering eller försävning av rotväggarna, och minst 4-5 mm av guttaperkan förstående för att skydda den apikala förseglningen.

3. Avlägsna guttaperkan till planerat djup med en Gates-Glidden-borr, Peeso-reamer eller/eller varmt instrument. Röntgenkontroll rekommenderas. Om kanalen sedan tidigare fyllts med en silverkon, skall den avlägsnas och kanalen skall förges på nytt med guttaperka innan rotkanalen prepareras.

4. Börja med att preparera rotkanalen „Väl“ en ParaPost-X borddiametern som motsvarar grovleken hos den sista Gates-Glidden-borren, som används i stege 3. (Se diagrammet ”Ungefärliga diameterjämförelser“, Fig A). För att underlätta att det förplaneade preparationsdjupet behålls har ParaPost-X-borrarna förmerkarrats för att visa djup på 7, 9 och 11 mm från borrets apikala ände. ParaPost-X-borrar kan användas antingen manuellt med univarselpickneller eller med ett läghastighets kontravinkelsystem. När kontravinkelsystemet används måste borret kontinuerligen rotera medurs tills det helt har avlägsnats från tanden (750-1000rpm). Detta minskar risken för att borret fastnar i rotkanalen. Avlägsna all försvagad och löst tandsubstans. Avlägsna alla tandrester från kanalen genom att spola ur rotkanalen.

5. Gå stegevis upp till nästa största ParaPost-X-borr till plane rad diameter och djup har erhållits.

6. Använd en cylinderformad diamant- eller hårdmetallborr för att preparera en antirrotationsbox utan underskär.

Endast DirektTeknik

7. Placerar i det preparerade rotkanalen ett ParaPost Burnout-stift eller ett ParaPost No-Ox / G-Post Precious Alloy-stift som motsvarar det största ParaPost-borren som används för att preparera rotkanalen. Vid behov kan Burnout-eller No-Ox / G-Post stiftet kortas apikalt ifråga.

8. Bygg upp pelaren med ett lämpligt pelarmaterial.

9. Avlägsna stift/pelare från tanden.

10. Sätt in motsvarande ParaPost Aluminium Temporär stift i det preparerade stiftuttrymmet. Vid behov kan det förstora apikalt ifråga. Gör en temporär krona av självhållande komposit. För att inte skada rotkanalen skall ENDAST applicera temporär cement på kronans kanter. APPLICERA INTE cement i rotkanalen eller på stift.

11. Stifta, bådda in och gjut.

A. Till ParaPost Burnout-stift, passar alla typer av dentallegeringar.

B. När du gjuter till en ParaPost No-Ox / G-Post Precious Alloy-stift kan alla dentallegeringar med en gjuttemperatur som inte överstiger 1370°C (2500°F) användas.

ANVÄND INTE gipsbundna ibäddningsmassor eller material som innehåller klorid. De orsakar sköra och spröda rotstift. Recomenderade ibäddningsmassor är t.ex.: Ceramgold, WM80, Ceramgold 2, Cristobalte Inlay, Hi-Temp, Cristobalte Model, Hi-Temp 2, Hydrovest, Chrome Investment X20.

12. Finisher och cementera det gjutna stiftet och pelaren.

13. Förbered cementeringen genom att rengöra, spola och torka kanalen med papperspapper. Väl själv lämpligt dentallement enligt tillverkarens anvisningar.

14. Använd en Lento-spiral för att applicera cement i rotkanalen. Kanalväggarna skall vara helt täckta med cement.

15. Lägg cement på stiftet och för in i stiftet långsamt i kanalen, så att cementoverskottet kan avrinna.

16. För att få maximal retention till kronan skall pelaren inte poleras. Gör den slutliga restaurerationen färdig. Efter det att cementen har hårdat skall allt överskott avlägsnas. Gör sedan färdigt pelaren och applicera den slutliga restaurerationen.

Endast Indirekt Teknik

7. Placerar i den preparerade rotkanalen ett ParaPost Impression-stift (avtrycksstift) som motsvarar grovleken på det sist använda borret. Vid behov kan avtrycksstiftet förkortas så att stiftet inte vidrör avtrycksskedan.

8. Gör avtrycket med ett elastomeriskt avtrycksmaterial (t ex Affinis). Se till att antirotationsboxen är fyllt med avtrycksmaterial.

OBS! Vid användning av hydrokoloida avtrycksmaterial bör stiftretentionen förbättras genom att stiftet tillplattas i överden med hjälp av ett upphettat instrument. KORRIGERA ALDRIG avtrycksstiftet när du använder silikon- eller polyeteravtryck. Applicera ett passande ParaPost Aluminium Temporär stift i den preparerade rotkanalen Vid behov kan stiftet förkortas apikalt ifråga. Gör en provisorisk krona. För att undvika skador på rotkanalen skall temporär cement ENDAST appliceras på kronans kanter. APPLICERA INTE cement i rotkanalen eller på stiftet.

10. Gör en precisionsmodell med hjälp av systemen Pindex® eller Accutrac®.

11. Placerar motsvarande ParaPost Burnout-stift eller No-Ox / G-Post Precious Alloy-stift i modellens rotkanal Om No-Ox / G-Post-stiftet inte rymds i modellens rotkanal kan du varsamt rympa rotkanalen med lämpligt ParaPost-borr. Vid behov kan Burnout- eller No-Ox / G-Post stiftet kortas apikalt ifråga.

12. Färdigställ pelaruppgöryggen.

13. Avlägsna varselamt pelar med stiftet.

14. Stifta, bådda in och gjut.

A. Till ParaPost Burnout-stift, passar alla typer av dentallegeringar.

B. När du gjuter till en ParaPost No-Ox / G-Post Precious Alloy-stift kan alla dentallegeringar med en gjuttemperatur som inte överstiger 1370°C (2500°F) användas.

ANVÄND INTE gipsbundna ibäddningsmassor eller material som innehåller klorid. De orsakar sköra och spröda rotstift. Recomenderade ibäddningsmassor är t.ex.: Ceramgold, WM80, Ceramgold 2, Cristobalte Inlay, Hi-Temp, Cristobalte Model, Hi-Temp 2, Hydrovest, Chrome Investment X20.

15. Finishera och cementera det gjutna stiftet och pelaren.

16. Förbered cementeringen genom att rengöra, spola och torka kanalen med papperspapper. Väl själv lämpligt dentallement enligt tillverkarens anvisningar.

17. Använd en Lento-spiral för att applicera cement i rotkanalen. Kanalväggarna skall vara helt täckta med cement.

18. Lägg cement på stiftet och för in i stiftet långsamt i kanalen, så att cementoverskottet kan avrinna.

19. För att få maximal retention till kronan skall pelaren inte poleras. Gör den slutliga restaurerationen färdig. Efter det att cementen har hårdat skall allt överskott avlägsnas. Gör sedan färdigt pelaren och applicera den slutliga restaurerationen.

Rengöring och sterilisering Borrar:

Vid varje användning, rengör med ultraljudsbassar eller för hand med borste; Skölj och törra efteråt. Placerar borren, med en steriliseringssindikator, i en autoklavpåse och försägla. Sterilisera i 12 min i 132°C. Steriliseringen bör ej ligga emot väggen i autoklaven. När steriliseringssindikator indikerar att sterilisering uppnåtts, placera autoklavpåsen med borren i tills det är skönt användas igen. För desinfektion, lägg borren i 70% isopropylalkohol i 10 min.

Stift: För varje användning placera du stiftet med en steriliseringssindikator i en autoklavpåse som du försägla. Sterilisera i en autoklav i 130-135°C i 12-15 min enligt standardanvisningar-na.

Universell handtvätt: För användning måste alla rester avlägsnas med hjälp av ultraljud eller för hand med en borste. Stenritisera genom autoklavering eller kemisk ångsterilisering.

Varingsmeddelanden: BÖJ INTE STIFTEN.

Coltene/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel +49 7345 805 0
Fax +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
Tel +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

www.coltene.com



0344

COLTENE

Approximate Diameter Comparisons

#	inches	mm	color	ISO D2 Instrument Measurement #/mm	Peeso Measurement #/mm	Gates-Glidden Measurement #/mm
3	0.036	0.90	Brown	#550.87	#2 0.85	#3 0.90
4	0.040	1.00	Yellow	#600.92	#2 0.85	#3 0.90
4.5	0.045	1.14	Blue	#701.02	#3 1.02	#4 1.10
5	0.050	1.25	Red	#901.22	#4 1.20	#4 1.10
5.5	0.055	1.40	Purple	#1001.32	#5 1.40	#5 1.30
6	0.060	1.50	Black	#1101.42	#6 1.50	#6 1.50
7	0.070	1.75	Green	#1401.72		